

DIAMANT acél - gyors / alu - gyors 2K - Adagolófecskendő

DIAMANT acél - gyors DIAMANT alu - gyors

gyorsan kikeményedő, pasztaállagú, kétkomponensű javítóanyag, fémek, fa, agyagedények, különböző műanyagok, stb. ragasztásához, hézagpótlásához és szigeteléséhez.

Az adagolófecskendőből történő felhasználás révén a két komponenst mindig a megfelelő keverési arányban lehet adagolni.

DIAMANT acél - gyors DIAMANT alu - gyors



igen magas tapadási szilárdsággal rendelkeznek és ellenáll hígított savaknak, lúgoknak és sóknak, illetve olajnak és benzinnek.

Használati utasítás:




- A javítandó felületet (a károsodott helyet) érdesítsük fel és DIAMANT Reiniger-rel (tisztító folyadékkal) zsirtalanítsuk.
- Az adagolófecskendő csúcsát vágjuk le, és a szükséges anyagmennyiséget nyomjuk ki egy tiszta, sima keverőfelületre. Az újrafelhasználható zárókupakot törjük ki a dugattyúszárok közül és zárjuk le vele a kettős fecskendőt.

Figyelem: az adagolófecskendő dugattyúit a szükséges anyagmennyiség kinyomása után húzzuk kissé vissza - így csökkentjük a fecskendőben maradó nyomást. Az adagoló fecskendőt tisztítsuk meg és tegyük fel a mellékelt zárókupakot.

- A két komponenst alaposan keverjük össze (egyenletes szín) és egy spaklival a felületre rányomva vigyük fel a javítandó helyre.
- A szerszámokat a munka befejezése után azonnal tisztítsuk meg DIAMANT Reiniger-rel.



Műszaki adatok:		
Bedolgozhatósági idő	min.	5
Kikeményedés - enyhe terhelés	min.	60
Kikeményedés - teljes terhelés	h.	6
Nyomásállóság	N/mm ²	120
Húzási szilárdság	N/mm ²	40
Húzó-nyirási szilárdság	N/mm ²	15
Keménység	Shore D	80
Hőállóság	°C	-30 - +100
Tárolhatóság	hónap	~ 12
Tartalom	ml	25



Jó tapadás: fémek (a cink kivételével), üveg, kvarc, drágakövek, porcelán, agyagáruk, beton, kő, gipsz, fa, farostlemez, formica, bakelit, melamin, szálerősítésű polyester + epoxy.

Kielégítő tapadás: Polystyrol, ABS, kemény PVC, Polyamid (Nylon), Acrylat (Perspex)

Felhasználási tanácsainkat szóban, írásban, kísérleteink alapján a legjobb tudásunk és tapasztalataink szerint adjuk tájékoztatásként. Ez vonatkozik esetleg harmadik, stb. személyekkel szemben is, de nem mentesíti a felhasználót annak vizsgálatától, hogy a szállított termékeink a megrendelő egyedi technológiai és felhasználási körülményei mellett alkalmasak-e céljainak. A felhasználást ellenőrizni nem tudjuk, így ezéri felelősséget sem vállalhatunk. Bármilyen esetleges kárigény is kizárólag csak az általunk szállított és a megrendelő által rendeltetésének megfelelően, előírás szerűen, az adott esetben felhasznált anyagértékre vonatkozhat. Természetesen csak kifogástalan minőségű árut szállítunk, általános eladási és szállítási feltételeink szerint.

6011/H/B